

КЛЕЙ ДЛЯ БЛОКОВ ЛЕТНИЙ «РЕЗОЛИТ»



ДЛЯ ЯЧЕИСТЫХ
И ПОРИСТЫХ БЛОКОВ



ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ
КИРПИЧА, БЛОКОВ,
ПЛИТ



ДЛЯ НАРУЖНЫХ
И ВНУТРЕННИХ
РАБОТ



ДЛЯ КЛАДОЧНЫХ
РАБОТ



ДЛЯ СУХИХ
И ВЛАЖНЫХ
ПОМЕЩЕНИЙ

tdrezolit.ru

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Смесь предназначена для кладки внутренних и наружных стен из ячеистого бетона (пенобетона, газобетона), силикатного кирпича и других материалов с повышенной пористостью.

СОСТАВ:

Приготовлен на основе цементного вяжущего, фракционированного песка, минеральных наполнителей с добавлением модифицирующих полимерных добавок.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Цвет.....	серый
Рекомендуемая толщина слоя, мм.....	2-5
Расход воды на 1 кг сухой смеси, л.....	0,22-0,24
Расход готовой смеси при толщине слоя 2 мм, кг/м ²	3,0-4,0
Максимальная фракция заполнителя, мм.....	1,25
Открытое время, мин.....	10
Температура нанесения, °С.....	+5... +25
Жизнеспособность раствора, ч.....	2-3
Прочность сцепления с основанием, кг/см ²	от 4
Прочность при сжатии, кг/см ²	от 150

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:

Основание должно быть ровным, прочным, твердым и свободным от разделяющих веществ: пыль, грязь, масло, краска и иметь температуру не ниже +5°C.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА:

Для приготовления раствора сухую смесь высыпать в чистую холодную воду в соотношении 0,22-0,24 л воды на 1 кг сухой смеси (5,5-6 литров на мешок 25 кг), тщательно перемешать вручную или машинным способом для получения однородной пластичной массы без комков, оставить для созревания раствора на 5 минут, затем перемешать вторично.
ВНИМАНИЕ! Не превышать дозировку воды, так как это приводит к снижению прочностных характеристик раствора!

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ:

Кладку стен и других конструкций выполнять в соответствии с Правилами производства и приемки работ СНиП 3.03.01-87. Наносить растворную смесь слоем от 2 мм до 5 мм при помощи мастерка, шпателя или специальных дозирующих устройств.
ВНИМАНИЕ! Сильно впитывающие поверхности предварительно увлажнять запрещается! Раствор имеет щелочную реакцию среды, избегайте попадания на открытые части тела и в глаза. При выполнении работ используйте средства защиты.

ХРАНЕНИЕ И ФАСОВКА:

Смесь хранить в сухом, защищенном от влаги помещении в неповрежденной оригинальной упаковке. Срок хранения 6 месяцев со дня выпуска. Выпускается в мешках по 25 кг. Изготовлено в соответствии с ТУ 5745-001-75504882-2006. Смесь соответствует действующим на территории РФ нормативам.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ООО «РЕЗОЛИТ»
614023 г. Пермь, ул. Промучасток, 42
Тел./факс: 8 (342) 200-02-92
E-mail: info@tdrezolit.ru
сайт: tdrezolit.ru