

КЛАДОЧНАЯ СМЕСЬ М-100

«РЕЗОЛИТ»



для наружных
и внутренних работ



для кладочных
работ



для всех видов кирпича,
блоков, плит

tdrezolit.ru

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Смесь предназначена для внутренних и наружных работ по монтажу кладки из всех видов керамического и силикатного кирпича, бетонных блоков и плит.

СОСТАВ:

Приготовлен на основе цементного вяжущего, фракционированного песка, минеральных наполнителей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Рекомендуемая толщина слоя, мм	5-25
Расход воды на 1 кг сухой смеси, л	0,18-0,20
Расход готовой смеси при толщине слоя 10мм, кг/м ² ...	15,0-17,0
Максимальная фракция заполнителя, мм	1,25
Жизнеспособность раствора, ч	2,0-2,5
Прочность при сжатии, кг/см ²	от 100
Прочность сцепления с основанием, кг/см ²	от 4

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ:

Работы проводить при температуре воздуха не ниже +5°C.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА:

Для приготовления раствора сухую смесь высыпать в чистую холодную воду в соотношении 0,18-0,20 л воды на 1 кг сухой смеси (4,5-5,0 литров на мешок 25 кг), тщательно перемешать вручную или машинным способом для получения однородной пластичной массы без комков, оставить для созревания раствора на 10 минут затем перемешать вторично.

Не превышать дозировку воды, так как это приводит к снижению прочностных характеристик раствора!

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Перед проведением монтажных работ следует очистить блоки и кирпичи от грязи и пыли. Строительная смесь позволяет укладывать кирпич на тонкий слой раствора с шириной шва 5-10 мм, что сокращает расходы на раствор в 2-3 раза по сравнению с традиционными способами кладки. Время использования готовой растворной смеси не более 2-2,5 часов.

Внимание! Раствор имеет щелочную реакцию среды, избегайте попадания на открытые части тела и в глаза. При выполнении работ используйте средства защиты.

РАСХОД СМЕСИ НА КЛАДКУ:

Зависит от толщины шва и издержки на падение раствора, ориентировочно составляет 25 кг на 16-40 одинарных кирпичей.

ХРАНЕНИЕ И ФАСОВКА:

Смесь хранится в сухом, защищенном от влаги помещении, в неповрежденной оригинальной упаковке. Срок хранения 6 месяцев со дня выпуска. Выпускается в мешках по 25 кг.

Продукция не подлежит обязательной сертификации. Изготовлено в соответствии с ТУ 5745-001-75504882-2006. Смесь соответствует действующим на территории РФ нормативам. Применение смеси в сомнительных и спорных условиях возможно после тестирования на небольшом участке.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ООО «РЕЗОЛИТ»
614023 г. Пермь, ул. Промучасток, 42
Тел/факс: 8 (342) 200-02-92
E-mail: info@tdrezolit.ru
сайт: tdrezolit.ru